



OPTIVISION 35 Cod. prodotto: RLW 150 OPTIVISION 35 PS SCR
NEUTRO

Tipo: DUAL REFLECTIVE

Colore:

- Poliestere tereftalato – Metallizzato a depressione + speciale procedimento di tintura - Doppio strato – Antigraffio
- Riduzione di calore – Protezione antiabbagliante, riflessione notturna all'esterno
- Raccomandata per vetrate trasparenti singole*
- Garanzia 10 anni

Caratteristiche ottiche - solari

Spessore vetro - 6mm	Totale Energia Solare %						Luce visibile %		Raggi IR Respin ti	2(LE)	Raggi UV filtrati %	Emissi vi tà	Valor e "U"	Calore respint o %	Abbagli o ridotto %
	Coeff. Scherm	Valore "G"	Riflessa %	Assorbita %	Trasmessa %	Totale respinta %	Riflessa Int./est %	Trasmessa %							
Vetrata Singola trasparente	0.59	0.51	12,30	52.40	35.30	48.70	13.4/8.6	34.40	65.90	0.58	>99	0.80	5.55	37.80	60.90
Vetrata singola colorata	0.50	0.43	5.60	73.90	20.50	56.50	5.6/7.6	17.40	78.40	0.35	>99	0.81	5.61	26.50	60.20
Vetrata doppia trasparente	0.64	0.55	14.40	58.20	27.50	44.30	18.6/9.5	30.70	74.50	0.48	>99	0.80	2.72	21.10	60.70
Vetrata doppia colorata	0.44	0.38	6.70	78.20	15.20	61.70	7.5/9.1	15.10	82.00	0.34	>99	0.80	2.72	17.00	61.10

Sommario Condizioni Stagionali: Medio Invernale Il Coefficiente "shading" (ombreggiatura) calcolato nelle condizioni del
 Giorno Estivo Temperatura interna: +20° C
 Temperatura esterna: +7,2° C Il valore "U" calcolato nelle condizioni del Medio Invernale
 "U" (Wm) Intensità solare : 0 Btu/hr-ft2
 Velocità vento: 9 KPH

Note

1. I dati sono ottenuti tramite i test effettuati sul vetro monolitico ricotto con il spessore di 6mm. I risultati sono stati calcolati utilizzando il software della Lawrence Berkeley Lab's "Windows 5.2". Tutti i test, strumenti di misurazione e i metodi sono conformi agli standard ASTM e NFRC. I risultati sono soggetti alle variazioni nei limiti degli standard industriali.
2. I dati riportati hanno il carattere puramente informativo e non possono essere considerati come base di qualsiasi contrattazione o negoziazione che coinvolge i prodotti della Madico Inc. I dati illustrati non costituiscono alcuna raccomandazione, approvazione o certificazione del prodotto o del materiale testato.
3. Il prodotto è destinato all'applicazione secondo le istruzioni della Madico Inc.

***Per
verifica
re i
limiti di
applica
zione,
consult
are le
apposit
e
schede
del
Prodotto
ore**